

2012年9月25日

各位

太平洋セメント株式会社

### セメント製品の放射能測定結果(9月1日～10日)について

標記の件、弊社ホームページ上に埼玉県所在の熊谷工場(熊谷市)、埼玉工場(日高市)及び岩手県所在の大船渡工場(大船渡市)のセメント製品について放射能濃度測定結果を開示いたしておりますが、9月上旬の測定結果が判明しましたので別添資料のとおりお知らせいたします。製品の放射線量につきましても  $0.04\sim0.06 \mu \text{Sv/h}$ ( $0.350\sim0.526 \text{mSv/年}$ )と大気中の測定値と同程度です。また、弊社で販売受託している(株)デイ・シイ社にて製造されたセメントの追加判明データもあわせてお知らせいたします。

いずれもクリアランスレベルを確実に下回っており、お客様におかれましては、引き続き弊社セメント製品を安心してご利用いただきます様、よろしくお願い申し上げます。

以上

### セメント製品の放射能濃度測定結果

熊谷工場および埼玉工場の2011年5月以前の放射能濃度測定結果は、2011年6月15日のホームページ掲載データをご覧下さい。

熊谷工場、埼玉工場、大船渡工場および株式会社ディ・シイの2011年6月～12月の放射能濃度測定結果は、2012年1月11日のホームページ掲載データをご覧下さい。

上磯工場、大分工場および明星セメント株式会社の放射能濃度測定結果は、2012年1月20日のホームページ掲載データをご覧下さい。

藤原工場、敦賀セメント株式会社および東ソー株式会社の放射能濃度測定結果は、2012年2月10日のホームページ掲載データをご覧下さい。

#### 1. 熊谷工場

試料分析は東京ニュークリア・サービス株式会社にて実施しております。

##### ①普通セメント

製造場所等	製造品	$\gamma$ 線スペクトロメトリー			単位:Bq/kg $\gamma$ 線スペクトロメトリー 合計
		$^{134}\text{Cs}$	$^{137}\text{Cs}$	$^{131}\text{I}$	
熊谷工場	普通品	不検出(4.6未満)	不検出(6.0未満)	不検出(4.9未満)	不検出
		7.1	9.3	不検出(6.4未満)	16.4
		不検出(7.0未満)	不検出(8.2未満)	不検出(10.3未満)	不検出
		不検出(5.4未満)	不検出(6.5未満)	不検出(7.6未満)	不検出
		不検出(5.9未満)	12.4	不検出(7.1未満)	12.4
		6.5	9.9	不検出(6.8未満)	16.4
		不検出(5.7未満)	不検出(7.1未満)	不検出(8.8未満)	不検出
		7.5	10.4	不検出(9.1未満)	17.9
		4.7	6.9	不検出(4.4未満)	11.6
		不検出(5.1未満)	7.2	不検出(5.3未満)	7.2
		6.4	9.8	不検出(6.3未満)	16.2
		7.0	不検出(5.4未満)	不検出(10.5未満)	7.0
		不検出(4.7未満)	10.3	不検出(4.4未満)	10.3
		9.2	5.6	不検出(4.9未満)	14.8
		8.4	8.0	不検出(7.3未満)	16.4
		10.5	11.0	不検出(7.8未満)	21.6
		不検出(6.4未満)	不検出(7.1未満)	不検出(7.4未満)	不検出
		6.9	10.2	不検出(6.0未満)	17.1
		不検出(5.8未満)	14.2	不検出(7.9未満)	14.2
		不検出(5.8未満)	不検出(8.1未満)	不検出(7.1未満)	不検出
		不検出(6.8未満)	不検出(7.4未満)	不検出(8.1未満)	不検出
		不検出(6.9未満)	不検出(7.5未満)	不検出(7.3未満)	不検出
		不検出(5.6未満)	不検出(7.7未満)	不検出(7.0未満)	不検出
		不検出(6.0未満)	不検出(6.2未満)	不検出(8.3未満)	不検出
		不検出(6.6未満)	8.9	不検出(7.7未満)	8.9

##### ②高炉B種セメント

製造場所等	製造品	$\gamma$ 線スペクトロメトリー			単位:Bq/kg $\gamma$ 線スペクトロメトリー 合計
		$^{134}\text{Cs}$	$^{137}\text{Cs}$	$^{131}\text{I}$	
熊谷工場	高炉B種品	不検出(5.1未満)	不検出(7.3未満)	不検出(5.2未満)	不検出
		不検出(4.6未満)	不検出(7.2未満)	不検出(9.1未満)	不検出
		不検出(6.7未満)	不検出(9.4未満)	不検出(9.5未満)	不検出
		不検出(5.8未満)	不検出(6.3未満)	不検出(7.4未満)	不検出
		不検出(5.4未満)	不検出(6.6未満)	不検出(7.2未満)	不検出
		不検出(5.9未満)	不検出(8.7未満)	不検出(8.5未満)	不検出
		不検出(6.5未満)	不検出(9.3未満)	不検出(9.9未満)	不検出
		不検出(7.2未満)	不検出(8.2未満)	不検出(9.4未満)	不検出
		不検出(6.3未満)	不検出(7.4未満)	不検出(6.4未満)	不検出
		不検出(5.5未満)	不検出(5.7未満)	不検出(5.6未満)	不検出
		不検出(6.8未満)	不検出(7.7未満)	不検出(7.0未満)	不検出
		不検出(6.2未満)	不検出(6.2未満)	不検出(14.6未満)	不検出
		不検出(5.1未満)	不検出(6.5未満)	不検出(4.8未満)	不検出
		不検出(6.1未満)	不検出(6.4未満)	不検出(7.0未満)	不検出
		不検出(5.1未満)	不検出(7.8未満)	不検出(8.4未満)	不検出
		不検出(7.4未満)	不検出(7.7未満)	不検出(7.4未満)	不検出
		不検出(5.8未満)	不検出(7.9未満)	不検出(8.0未満)	不検出
		不検出(6.3未満)	不検出(8.0未満)	不検出(6.4未満)	不検出
		不検出(6.7未満)	不検出(7.8未満)	不検出(7.6未満)	不検出
		不検出(6.3未満)	不検出(7.4未満)	不検出(6.5未満)	不検出
		不検出(6.1未満)	不検出(7.5未満)	不検出(8.1未満)	不検出
		不検出(7.1未満)	不検出(8.4未満)	不検出(7.7未満)	不検出
		不検出(6.9未満)	不検出(7.5未満)	不検出(7.2未満)	不検出
		不検出(6.6未満)	不検出(7.1未満)	不検出(8.8未満)	不検出
		不検出(5.9未満)	不検出(7.4未満)	不検出(7.0未満)	不検出

## 2. 埼玉工場

試料分析は東京ニュークリア・サービス株式会社にて実施しております。

## ①普通セメント

単位:Bq/kg

製造場所等		γ線スペクトロメトリー			γ線スペクトロメトリー 合計
		<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
埼玉工場	製品	5.1	7.0	不検出(9.5未満)	12.1
		7.2	11.2	不検出(12.2未満)	18.4
		不検出(6.8未満)	不検出(8.2未満)	不検出(10.7未満)	不検出
		不検出(5.4未満)	11.8	不検出(7.9未満)	11.8
		10.4	9.9	不検出(5.6未満)	20.3
		不検出(5.4未満)	9.5	不検出(6.7未満)	9.5
		不検出(6.4未満)	9.9	不検出(9.0未満)	9.9
		不検出(7.1未満)	10.9	不検出(8.0未満)	10.9
		不検出(5.5未満)	9.4	不検出(6.1未満)	9.4
		4.9	8.1	不検出(5.1未満)	13.0
		8.4	14.2	不検出(4.8未満)	22.6
		7.6	9.8	不検出(5.2未満)	17.4
		不検出(4.4未満)	10.2	不検出(4.9未満)	10.2
		8.2	12.9	不検出(5.2未満)	21.1
		8.9	12.7	不検出(7.3未満)	21.6
		7.4	9.3	不検出(6.9未満)	16.7
		9.7	10.5	不検出(5.9未満)	20.2
		9.2	11.0	不検出(7.3未満)	20.2
		不検出(6.2未満)	9.2	不検出(7.3未満)	9.2
		不検出(5.7未満)	12.5	不検出(5.9未満)	12.5
		不検出(6.2未満)	11.7	不検出(6.1未満)	11.7
		不検出(7.1未満)	10.3	不検出(7.4未満)	10.3
		5.7	9.8	不検出(6.8未満)	15.5

※6月上旬(1-10日)および6月中旬(11-20日)は製造なし

## ②高炉B種セメント

単位:Bq/kg

製造場所等		γ線スペクトロメトリー			γ線スペクトロメトリー 合計
		<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
埼玉工場	製品	5.5	10.3	不検出(8.0未満)	15.8
		6.7	不検出(9.7未満)	不検出(9.9未満)	6.7
		不検出(7.6未満)	不検出(8.2未満)	不検出(9.7未満)	不検出
		不検出(6.0未満)	不検出(7.1未満)	不検出(8.3未満)	不検出
		不検出(6.3未満)	不検出(6.7未満)	不検出(6.3未満)	不検出
		不検出(5.9未満)	不検出(7.9未満)	不検出(8.4未満)	不検出
		不検出(7.6未満)	不検出(8.3未満)	不検出(11.6未満)	不検出
		不検出(7.6未満)	不検出(9.5未満)	不検出(9.5未満)	不検出
		5.9	不検出(6.9未満)	不検出(6.0未満)	5.9
		不検出(6.1未満)	不検出(6.9未満)	不検出(5.5未満)	不検出
		不検出(7.0未満)	不検出(8.1未満)	不検出(5.9未満)	不検出
		不検出(7.3未満)	不検出(8.4未満)	不検出(6.1未満)	不検出
		6.4	不検出(6.9未満)	不検出(5.1未満)	6.4
		不検出(6.5未満)	不検出(7.5未満)	不検出(6.9未満)	不検出
		不検出(8.0未満)	不検出(8.5未満)	不検出(12.0未満)	不検出
		不検出(6.8未満)	不検出(8.1未満)	不検出(9.0未満)	不検出
		不検出(6.5未満)	不検出(7.1未満)	不検出(10.9未満)	不検出
		不検出(6.7未満)	不検出(8.2未満)	不検出(7.1未満)	不検出
		不検出(6.6未満)	不検出(9.2未満)	不検出(6.9未満)	不検出
		不検出(6.8未満)	12.0	不検出(7.2未満)	12.0
		不検出(6.5未満)	不検出(6.8未満)	不検出(7.1未満)	不検出
		不検出(5.6未満)	不検出(7.3未満)	不検出(7.4未満)	不検出
		不検出(6.3未満)	8.4	不検出(6.9未満)	8.4
		不検出(6.4未満)	不検出(8.4未満)	不検出(8.3未満)	不検出
		不検出(6.4未満)	不検出(8.7未満)	不検出(6.4未満)	不検出

## 3. 大船渡工場

試料分析は中外テクノス株式会社にて実施しております。

## ①普通セメント

製造場所等	製造品	γ線スペクトロメトリー			γ線スペクトロメトリー 合計
		<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
大船渡工場	普通品	不検出	不検出	不検出	不検出
		不検出(7未満)	7	不検出(4未満)	7
		不検出	不検出	不検出	不検出
		不検出	不検出	不検出	不検出
		不検出	不検出	不検出	不検出
		不検出(6未満)	不検出(7未満)	不検出(5未満)	不検出
		不検出(10未満)	不検出(7未満)	不検出(6未満)	不検出
		不検出(6未満)	不検出(7未満)	不検出(5未満)	不検出
		不検出(7未満)	不検出(9未満)	不検出(6未満)	不検出
		不検出(5未満)	不検出(9未満)	不検出(6未満)	不検出
		不検出(6未満)	不検出(9未満)	不検出(5未満)	不検出
		不検出(7未満)	不検出(8未満)	不検出(6未満)	不検出
		不検出(5未満)	不検出(8未満)	不検出(5未満)	不検出
		不検出(7未満)	不検出(7未満)	不検出(5未満)	不検出
		不検出(6未満)	不検出(9未満)	不検出(6未満)	不検出
		不検出(6未満)	不検出(7未満)	不検出(7未満)	不検出
		不検出(7未満)	不検出(8未満)	不検出(5未満)	不検出
		不検出(7未満)	不検出(6未満)	不検出(6未満)	不検出
		不検出(6未満)	不検出(9未満)	不検出(6未満)	不検出
		不検出(7未満)	不検出(8未満)	不検出(5未満)	不検出
		不検出(6未満)	不検出(9未満)	不検出(6未満)	不検出
		不検出(7未満)	不検出(8未満)	不検出(6未満)	不検出
		不検出(9未満)	不検出(10未満)	不検出(7未満)	不検出
		不検出(7未満)	不検出(7未満)	不検出(6未満)	不検出
		不検出(7未満)	不検出(8未満)	不検出(7未満)	不検出
		不検出(7未満)	不検出(9未満)	不検出(6未満)	不検出
		不検出(9未満)	不検出(10未満)	不検出(6未満)	不検出

※ 5月上旬(1-10日)、5月下旬(21-31日)は製造なし。

## ②高炉B種セメント

単位:Bq/kg

製造場所等	製造品	γ線スペクトロメトリー			γ線スペクトロメトリー 合計
		<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>131</sup> I	
大船渡工場	高炉B種品	不検出(7未満)	不検出(9未満)	不検出(7未満)	不検出
		不検出(6未満)	不検出(9未満)	不検出(6未満)	不検出
		不検出(9未満)	不検出(9未満)	不検出(7未満)	不検出
		不検出(8未満)	不検出(7未満)	不検出(8未満)	不検出
		不検出(10未満)	不検出(10未満)	不検出(7未満)	不検出
		不検出(9未満)	不検出(9未満)	不検出(7未満)	不検出
		不検出(8未満)	不検出(10未満)	不検出(6未満)	不検出
		不検出(8未満)	不検出(9未満)	不検出(7未満)	不検出
		不検出(7未満)	不検出(10未満)	不検出(6未満)	不検出
		不検出(7未満)	不検出(10未満)	不検出(6未満)	不検出

## 4. 株式会社ディ・シイ

試料分析は中外テクノス株式会社にて実施しております。

## ①普通セメント

単位:Bq/kg

製造場所等		$\gamma$ 線スペクトロメトリー			$\gamma$ 線スペクトロメトリー 合計	
		$^{134}\text{Cs}$	$^{137}\text{Cs}$	$^{131}\text{I}$		
(株)ディ・シイ	1月19-25日	製造品	不検出(6未満)	不検出(8未満)	不検出(7未満)	不検出
	1月26-2月1日		不検出(10未満)	不検出(13未満)	不検出(11未満)	不検出
	2月2-8日		不検出(9未満)	不検出(9未満)	不検出(5未満)	不検出
	2月9-15日		不検出(7未満)	不検出(10未満)	不検出(8未満)	不検出
	2月16-22日		不検出(9未満)	不検出(9未満)	不検出(7未満)	不検出
	2月23-29日		不検出(12未満)	不検出(9未満)	不検出(6未満)	不検出
	3月1-7日		不検出(9未満)	不検出(11未満)	不検出(7未満)	不検出
	3月8-14日		不検出(7未満)	不検出(9未満)	不検出(7未満)	不検出
	3月15-21日		不検出(7未満)	不検出(9未満)	不検出(6未満)	不検出
	3月22-28日		不検出(7未満)	不検出(9未満)	不検出(7未満)	不検出
	3月29-4月4日		不検出(8未満)	不検出(11未満)	不検出(7未満)	不検出
	4月5-11日		不検出(10未満)	不検出(10未満)	不検出(8未満)	不検出
	4月12-18日		不検出(7未満)	不検出(7未満)	不検出(6未満)	不検出
	4月19-25日		不検出(7未満)	不検出(10未満)	不検出(7未満)	不検出
	4月26-5月2日		不検出(8未満)	不検出(9未満)	不検出(7未満)	不検出
	5月7-9日		不検出(8未満)	不検出(10未満)	不検出(7未満)	不検出
	5月10-16日		不検出(5未満)	不検出(10未満)	不検出(7未満)	不検出
	5月17-23日		不検出(7未満)	不検出(9未満)	不検出(6未満)	不検出
	5月24-30日		不検出(8未満)	不検出(10未満)	不検出(7未満)	不検出
	5月31-6月6日		不検出(10未満)	不検出(8未満)	不検出(7未満)	不検出
	6月7-13日		不検出(9未満)	不検出(10未満)	不検出(8未満)	不検出
	6月14-20日		不検出(9未満)	不検出(10未満)	不検出(8未満)	不検出
	6月21-27日		不検出(7未満)	不検出(7未満)	不検出(6未満)	不検出
	6月28-7月4日		不検出(6未満)	不検出(11未満)	不検出(7未満)	不検出
	7月5-11日		不検出(7未満)	不検出(8未満)	不検出(6未満)	不検出
	7月12-18日		不検出(9未満)	不検出(8未満)	不検出(6未満)	不検出
	7月19-25日		不検出(8未満)	不検出(9未満)	不検出(7未満)	不検出
	7月26日-8月1日		不検出(11未満)	不検出(7未満)	不検出(7未満)	不検出
	8月2-5日		不検出(5未満)	不検出(7未満)	不検出(7未満)	不検出
	8月23-29日		不検出(10未満)	不検出(9未満)	不検出(7未満)	不検出
	8月30-9月5日		不検出(10未満)	不検出(9未満)	不検出(7未満)	不検出

## ②高炉B種セメント

単位:Bq/kg

製造場所等		$\gamma$ 線スペクトロメトリー			$\gamma$ 線スペクトロメトリー 合計	
		$^{134}\text{Cs}$	$^{137}\text{Cs}$	$^{131}\text{I}$		
(株)ディ・シイ	1月19-25日	製造品	不検出(6未満)	不検出(8未満)	不検出(7未満)	不検出
	1月26-2月1日		不検出(10未満)	不検出(12未満)	不検出(8未満)	不検出
	2月2-8日		不検出(9未満)	不検出(8未満)	不検出(6未満)	不検出
	2月9-15日		不検出(7未満)	不検出(10未満)	不検出(7未満)	不検出
	2月16-22日		不検出(11未満)	不検出(10未満)	不検出(9未満)	不検出
	2月23-29日		不検出(11未満)	不検出(12未満)	不検出(7未満)	不検出
	3月1-7日		不検出(5未満)	不検出(8未満)	不検出(8未満)	不検出
	3月8-14日		不検出(8未満)	不検出(10未満)	不検出(8未満)	不検出
	3月15-21日		不検出(9未満)	不検出(8未満)	不検出(8未満)	不検出
	3月22-28日		不検出(11未満)	不検出(10未満)	不検出(7未満)	不検出
	3月29-4月4日		不検出(10未満)	不検出(10未満)	不検出(7未満)	不検出
	4月5-11日		不検出(9未満)	不検出(11未満)	不検出(9未満)	不検出
	4月12-18日		不検出(10未満)	不検出(14未満)	不検出(7未満)	不検出
	4月19-25日		不検出(9未満)	不検出(9未満)	不検出(9未満)	不検出
	4月26-5月2日		不検出(10未満)	不検出(11未満)	不検出(5未満)	不検出
	5月7-9日		不検出(12未満)	不検出(10未満)	不检出(9未満)	不検出
	5月10-16日		不検出(10未満)	不検出(14未満)	不検出(8未満)	不検出
	5月17-23日		不検出(7未満)	不検出(10未満)	不検出(7未満)	不検出
	5月24-30日		不検出(11未満)	不検出(12未満)	不検出(8未満)	不検出
	5月31-6月6日		不検出(11未満)	不検出(12未満)	不検出(8未満)	不検出
	6月7-13日		不検出(7未満)	不検出(10未満)	不検出(7未満)	不検出
	6月14-20日		不検出(8未満)	不検出(14未満)	不检出(13未満)	不検出
	6月21-27日		不検出(12未満)	不検出(7未満)	不检出(7未満)	不検出
	6月28-7月4日		不検出(7未満)	不検出(14未満)	不检出(7未満)	不検出
	7月5-11日		不検出(5未満)	不检出(9未満)	不检出(7未満)	不検出
	7月12-18日		不検出(10未満)	不检出(9未満)	不检出(9未満)	不検出
	7月19-25日		不検出(8未満)	不检出(12未満)	不检出(8未満)	不検出
	7月26日-8月1日		不検出(10未満)	不检出(11未満)	不检出(8未満)	不検出
	8月2-5日		不検出(11未満)	不检出(13未満)	不检出(6未満)	不検出
	8月23-29日		不検出(8未満)	不检出(12未満)	不检出(9未満)	不検出
	8月30-9月5日		不検出(11未満)	不检出(9未満)	不检出(7未満)	不検出

※ 5月3-6日、8月6-22日は製造なし。

※ 不検出とは、放射能濃度が検出下限()内数値未満であったということを表します。