

2019年11月13日

各位

太平洋セメント株式会社

セメント製品の放射能測定結果(10月1日～31日)について

標記の件、弊社ホームページ上に埼玉県所在の熊谷工場(熊谷市)、埼玉工場(日高市)及び岩手県所在の大船渡工場(大船渡市)のセメント製品について放射能濃度測定結果を開示いたしておりますが、10月度の測定結果が判明しましたので別添資料のとおりお知らせいたします。製品の放射線量につきましても $0.04\sim 0.06\ \mu\text{Sv/h}$ ($0.350\sim 0.526\text{mSv/年}$)と大気中の測定値と同程度です。

また、弊社で販売受託している(株)デイ・シイ(神奈川県川崎市)及び明星セメント(株)(新潟県糸魚川市)にて製造されたセメントの放射能濃度測定結果も併せてお知らせいたします。

いずれもクリアランスレベルを確実に下回っており、お客様におかれましては、引き続き弊社セメント製品を安心してご利用いただきます様、よろしくお願い申し上げます。

以上

セメント製品の放射能濃度測定結果(2019年)

・熊谷工場および埼玉工場の2011年5月以前の放射能濃度測定結果は、2011年6月15日のホームページ掲載データをご覧ください。
 ・熊谷工場、埼玉工場、大船渡工場および株式会社デイ・シイの2018年3月以前の放射能濃度測定結果は、以下の日付のホームページ掲載データをご覧ください。

2011年6月～12月の放射能濃度測定結果:2012年1月11日
 2012年1月～9月の放射能濃度測定結果:2012年10月10日
 2012年10月～12月の放射能濃度測定結果:2013年1月10日
 2013年1月～12月の放射能濃度測定結果:2014年1月14日
 2014年1月～12月の放射能濃度測定結果:2015年1月16日
 2015年1月～12月の放射能濃度測定結果:2016年1月15日
 2016年1月～12月の放射能濃度測定結果:2017年1月17日
 2017年1月～12月の放射能濃度測定結果:2018年1月18日
 2018年1月～3月の放射能濃度測定結果:2018年4月13日

・熊谷工場、埼玉工場、大船渡工場および株式会社デイ・シイの2018年4月以降の放射能濃度測定結果は、各月のホームページ掲載データをご覧ください。

1. 熊谷工場

試料分析は株式会社太平洋コンサルタントにて実施しております。

①普通セメント

製造場所等				γ線スペクトロメトリー			γ線スペクトロメトリー 合計
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
熊谷工場	10月度(1-31日)	製造品	普通品	不検出(6.1未満)	不検出(5.8未満)	不検出(6.3未満)	不検出

単位:Bq/kg

②高炉セメントB種

製造場所等				γ線スペクトロメトリー			γ線スペクトロメトリー 合計
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
熊谷工場	10月度(1-31日)	製造品	高炉B種品	不検出(7.3未満)	不検出(7.9未満)	不検出(7.2未満)	不検出

単位:Bq/kg

2. 埼玉工場

試料分析は株式会社太平洋コンサルタントにて実施しております。

①普通セメント

製造場所等				γ線スペクトロメトリー			γ線スペクトロメトリー 合計
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
埼玉工場	10月度(1-31日)	製造品	普通品	不検出(7.2未満)	不検出(6.9未満)	不検出(6.2未満)	不検出

単位:Bq/kg

②高炉セメントB種

製造場所等				γ線スペクトロメトリー			γ線スペクトロメトリー 合計
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
埼玉工場	10月度(1-31日)	製造品	高炉B種品	不検出(8.6未満)	不検出(8.2未満)	不検出(6.9未満)	不検出

単位:Bq/kg

3. 大船渡工場

試料分析は株式会社太平洋コンサルタントにて実施しております。

①普通セメント

製造場所等				γ線スペクトロメトリー			γ線スペクトロメトリー 合計
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
大船渡工場	10月度(1-31日)	製造品	普通品	不検出(7.1未満)	不検出(6.1未満)	不検出(5.8未満)	不検出

単位:Bq/kg

②高炉セメントB種

製造場所等				γ線スペクトロメトリー			γ線スペクトロメトリー 合計
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
大船渡工場	10月度(1-31日)	製造品	高炉B種品	不検出(7.4未満)	不検出(7.1未満)	不検出(7.2未満)	不検出

単位:Bq/kg

4. 株式会社デイ・シイ

①普通セメント

製造場所等				γ線スペクトロメトリー			γ線スペクトロメトリー 合計
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
(株)デイ・シイ	10月度(1-31日)	製造品	普通品	不検出(9未満)	不検出(8未満)	不検出(7未満)	不検出

単位:Bq/kg

②高炉セメントB種

製造場所等				γ線スペクトロメトリー			γ線スペクトロメトリー 合計
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
(株)デイ・シイ	10月度(1-31日)	製造品	高炉B種品	不検出(11未満)	不検出(13未満)	不検出(9未満)	不検出

単位:Bq/kg

5. 明星セメント株式会社

試料分析は株式会社太平洋コンサルタントにて実施しております。

①普通セメント

製造場所等				γ線スペクトロメトリー			γ線スペクトロメトリー 合計
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
明星セメント(株)	10月度(1-31日)	製造品	普通品	不検出(7.1未満)	不検出(7.6未満)	不検出(6.4未満)	不検出

単位:Bq/kg

②高炉セメントB種

製造場所等				γ線スペクトロメトリー			γ線スペクトロメトリー 合計
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
明星セメント(株)	10月度(1-31日)	製造品	高炉B種品	不検出(6.7未満)	不検出(8.1未満)	不検出(7.0未満)	不検出

単位:Bq/kg